

# LUKO-käyttöohje NATURA-levyille

LUKO – Reunojen viimeistelyyn sahausjäljen jälkeen

## 1. Tuote

- LUKO-astia 0,5 litralle liuosta
- 0,5 tai 1 litra LUKON kirkasta kyllästysainetta.
- Menekki = 0,1 l / 100 m
- (säilyvyysaika: 6 kuukautta täyttöajankohdasta)
- Levitin, jossa on erityinen mikrokuituliina (5 x 8 cm)

## 2. Käyttöohjeet

- Ravista hyvin ennen käyttöä ja säännöllisin väliajoin käytön aikana (erottumista saattaa tapahtua).
- Liota levitintä kyllästysaineessa.
- LUKO-kyllästysainetta käytetään laimentamattomana.
- Estä aineen valuminen pyyhkimällä levitintä maaliastian pintaan.
- Levityslämpötila on 5–25 °C.
- Viimeistely tulee tehdä levy kerrallaan, Ei niin, että koko nippu viimeistellään yhdellä kertaa.
- Levityksen aikana levitintä tulee pitää hieman vinossa, jottei nestettä leviä näkyvissä olevalle puolelle.
- Ylimääräinen LUKO-kyllästysaine tulee poistaa heti liinalla, jottei se likaa näkyvissä olevaa puolta.
- ÄLÄ kaada astiaan jäänyttä LUKO-kyllästysainetta takaisin alkuperäis-astiaan äläkä käytä sitä uudelleen.
- Julkisivulevyn sahausjälkien kyllästäminen estää kosteuden imeytymisen reunoista sekä näkyvien pintojen reunojen hetkellisen tummumisen.
- LUKO-kyllästysaineen tulee peittää sahatut reunat KOKONAAN.
- Mikrokuituliinaa voi käyttää useita kertoja huolellisen puhdistuksen jälkeen.

