

LADURA PUUKUITUKIPSILEVY

TUOTETIETOKORTTI

Tekniset ominaisuudet		
Tuotekuvaus		Levyn ydin on puu- ja lasikuituvahvisteista kipsiä ja pinta kartonkipäälysteinen. Levyn pitkät sivut ovat kartonkipäälysteiset ja reunaohennetut. Levyn lyhyet sivut ovat suorareunaiset. Valmistettu EN-520 mukaisesti.
Paloluokka		A2-s1, d0 (B1) Paloluokka EN-520 mukaisesti
Tyyppimerkintä EN-520 mukaisesti		D F H1 I R
Leveys		1200 mm
Pituus		<i>Kts. tuoteluettelo</i>
Paksuus		12,5/15 mm
Toleranssit:	Leveys Pituus Paksuus Suorakulmaisuus- lyhyt sivu Reunan suoruuus- pitkä sivu	+ 0 mm / - 3 mm + 0 mm / - 5 mm ± 0,5 mm ± 2 mm ± 0 mm
Tilavuuspaino		1000 kg/m ³
Paino		12,6/15,1 kg / m ²
Kosteuspitoisuus 20 °C lämpötilassa		0,6-1,0 %
Vesihöyrynläpäisyvastus z		0,67 GPa s m ² /kg
Vesihöyryn diffuusiovastuskerroin μ		10 [-] iht. DIN 4108 – 4
Veden imeytyminen (2 tuntia vedessä)		< 5 %
Lämmönjohtavuus λ		0,28 W/m·K
Max. lämpötilan kesto		45 °C
Taivutusvetolujuus	Poikittaissuuntaan Pitkittäissuuntaan	≥ 300 N ≥ 725 N
Brinell-kovuus		>35 N/mm ²
Käyttöalue		Käytetään sisätiloissa Käyttö lämpötila: + 10°C - + 40°C Suht. kosteus välillä 30% - 80%

Valmistaja:

Etex Building Performance BV
Oosterhorn 32
9936 HD FARMSUM
www.siniat.nu

Maahantuoja:

Muotolevy Oy
Tervasuontie 3, PL30
03101 Nummela
010 281 4000
myynti@muotolevy.fi
www.muotolevy.fi